

Стеклоткань ровинговая марки ТР

Стеклоткань из ровинга марки ТР используется для производства стеклопластиков.

Марка ткани	Толщина, мм	Поверхностная плотность, г/м ²	Плотность ткани, нить/см (нить/дм)
ХК Спецтехноткань WWW.IZOL.PRO			основауток
ТР-0,25	0,25	300± 30	80+3 53±2
ТР-0,3	0,3 ± 0,06	480 ± 60	40±4 30±3
ТР-0,33	0,3 ± 0,06	480 ± 60	41±4 25±3
ТР-0,47	0,47	520± 50	20+3 21 ± 1
ТР- 0,56	0,56	680 ± 60	40+3 30 ± 3
ТР-0,7	0,7± 0,02	850 ± 80	(30+2) 20 ± 2

[Список стеклотканей ТР с характеристиками](#)
[ссылка](#) (полный)

Толщина стеклоткани ровинговой 0,3 0,4 0,5, 0,7 мм

Виды: Ткань ТР-0,3-30А Ткань ТР-0,4-117А Ткань ТР-0,47-117А Ткань ТР-0,7 Ткань ТР-0,7-41 Ткань ТР-0,3 Ткань ТР-0,33 Ткань ТР-0,25

Изготавливается ровинговая стеклоткань по ТУ.

Ткани из ровинга предназначены для изготовления конструкционных стеклопластиков